

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# SikaPaver<sup>®</sup>-765 (MasterCast<sup>®</sup> 765)

Добавка для изготовления изделий из жестких бетонных смесей по технологии безопалубочного формования

### ОПИСАНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ

Линейка SikaPaver<sup>®</sup> (MasterCast<sup>®</sup>) специально разработана для производства бетонных изделий из жесткого бетона. Продукты серии SikaPaver<sup>®</sup> (MasterCast<sup>®</sup>) повышает способность жесткого бетона к уплотнению и повышают качество производимых изделий.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

SikaPaver<sup>®</sup>-765 (MasterCast<sup>®</sup> 765) рекомендуется для производства пустотных плит перекрытий из малоподвижных смесей на промышленном оборудовании, оснащённом системой бесперебойной подачи бетона. Подходит, в том числе, для применения на линиях Tensyland, и TechnoSpan.

### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

SikaPaver<sup>®</sup>-765 (MasterCast<sup>®</sup> 765) ослабляет внутреннее трение и способствует образованию равномерно распределенной цементной пленки. Благодаря этому увеличивается способность жесткого бетона к уплотнению, что позволяет уменьшить время и энергию вибрирования, что повышает производительность оборудования за счет увеличения скорости формования изделий. SikaPaver<sup>®</sup>-765 (MasterCast<sup>®</sup> 765) придает бетонной смеси одновременно необходимую пластичность и связность, что препятствует образованию разрывов при укладке и снижает в/ц

отношение смеси. Тем самым способствует увеличению прочностных характеристик. Снижает риск расслоения бетонной смеси при интенсивном вибрировании и способствует равномерному распределению по всей формируемой площади.

### ДОЗИРОВКА

Общая рекомендуемая дозировка 0,2 % – 0,6 % от массы цемента. Точная пропорция зависит от вида цемента и качества материалов. Так или иначе, дозировка определяется по результатам испытаний для подбора состава.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавку следует добавлять в бетонную смесь вместе с водой для затворения. Предпочтительным является добавление с последней третью воды для затворения. Нельзя добавлять в сухую смесь! Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды, необходимой для затворения, и достаточного перемешивания. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.

## СОВМЕСТИМОСТЬ

SikaPaver®-765 (MasterCast® 765) совместим со всеми типами цементов и пигментов. При использовании других добавок необходимо проверить их совместимость.

Показатель	Значение показателя
Внешний вид	Однородная жидкость, цвет тёмно-коричневый
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	1,08 ± 0,02
Водородный показатель, рН	6,0 - 8,0
Содержание Cl-иона, в масс. %, не более	≤ 0,1

## УПАКОВКА

SikaPaver®-765 (MasterCast® 765) поставляется в 20 кг канистрах или в 1000 кг контейнерах.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не ниже +5°С в закрытой емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур и замораживания.

Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению свойств продукта.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.

SikaPaver®-765 (MasterCast® 765) - невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки ООО «Строительные системы». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте [sika.ru](https://sika.ru)

### ООО «Строительные системы»

Центральный офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397

Офис в Казани: +7 843 212 5506

Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779

Офис в Екатеринбурге: +7 912 290 7134

Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763

E-mail: [stroysist@ru.sika.com](mailto:stroysist@ru.sika.com)

<https://sika.ru>

Техническое описание продукта  
SikaPaver®-765

октябрь 2024, версия 01.01